


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

  
 Ю.С. Бирюков  
 « 6.06 » 2006 г.

 А К Т № 06- 39 от «06» 06 2006 г.

Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт о том, что в ЦФО РЦ и ЦФ СЦ в марте-мае 2006 г. проводились испытания промышленной партии инструмент прошедшего ФПУ упрочнение в НПФ «Плазмацентр», по результатам которых прилагают соответствующие отчеты. Стойкость инструмента после ФПУ увеличивается от 2 до 6 раз, и отдельным позициям инструмента сепараторного производства увеличение стойкости незначительно из-за особенностей конструкции.

**ВЫВОДЫ:**

1. Считаю целесообразным использование метода ФПУ для упрочнения инструмен сепараторного и роликового производства с расширением номенклатуры.
2. Необходимо подготовить технико-экономическое обоснование эффективности приобретения установки и технологии ФПУ в НПФ «Плазмацентр».

Начальник ЦФО СЦ

В.В. Шпота

Начальник ЦФО РЦ

  
 А.М. Митрофанов

Зам. начальника ГО

  
 М.В. Ищенко  
 31.05.06.

Ведущий инженер ГО

  
 А.В. Ганжа  
 31.05.06